



ARDEX AF 2365

Universal Flooring Adhesive

กาปูพื้นอเนกประสงค์

สำหรับติดตั้งวัสดุทับหน้าเกือบทุกชนิด

- กระเบื้องไวน์ล หรือแบบประกอบ

- พรมทอ

- ไลโนเลียม

- กระเบื้องไวน์ลแบบแผ่น

- พื้นพรมนุ่มไวน์ล

ระยะเวลาการทำงานนานถึง 40 นาที

ปราศจากตัวทำละลาย

ปล่อยสารระเหยต่ำมาก

ได้รับการรับรองจาก Green Label



บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX AF 2365

Universal Flooring Adhesive

กาปูพื้นอเนกประสงค์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กาปูพื้นอะคริลิก สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากตัวทำละลาย สำหรับการใช้งานภายใน

ARDEX AF 2365 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ EMICODE 'EC1 PLUS' ปริมาณสารระเหยต่ำสุด

ใช้สำหรับ ปูวัสดุทับหน้า

- พื้น LVT
- พื้นพรมทอ ชนิดมีโฟมลาเท็กซ์ด้านหลังแผ่น, synthetic double or jute backing
- กระเบื้องยางลายพรมถัก
- needle fleece flooring
- โลิโนเลียม
- พื้นยาง ได้หนาถึง 2.5 มม. เมื่อติดตั้งบนพื้นผิวดูดซึมน้ำ
- Homogeneous and heterogeneous PVC floorings in planks and tiles
- พื้นนุ่มไวนิล บนพื้นผิวดูดซึมน้ำและไม่ดูดซึมน้ำ

ARDEX AF 2365 ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ปูปรับระดับและปรับเรียบ สูตรลาเท็กซ์และสูตรน้ำของอาร์เด็กซ์ทุกชนิด เหมาะกับการใช้งานทั้งบริเวณในบ้านและพื้นที่สาธารณะ

การรองพื้น

ไม่จำเป็นต้องรองพื้น อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำสูง ควรรองพื้นด้วย ARDEX P 51 โดยผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:3 โดยยังคงรักษาระยะเวลาการทำงาน และปริมาณการใช้งาน สูงสุดไว้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องได้ระดับ แข็งแรง ไม่แตกร้าว ปราศจากสิ่งสกปรก และสารยับยั้งการยึดเกาะ ปรับระดับและปรับเรียบพื้นด้วยปูนปรับระดับหากพื้นไม่ดูดซึมน้ำ และไม่สม่ำเสมอ

การผสม

ARDEX AF 2365 เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรผสมหรือคนให้ทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าโพลีเมอร์จะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก่อนการใช้งาน

การใช้งาน

ควรทา ARDEX AF 2365 อย่างสม่ำเสมอลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้แล้ว โดยใช้เกรียงร่อง V ปาดกาปูโดยทำมุมประมาณ 60 องศา กับพื้น เพื่อให้ได้ปริมาณกาปูที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการทาที่มากเกินไป

วางวัสดุปิดผิวลงบนกาปูที่ทาไว้ขณะยังเปียกอยู่บนพื้นผิวดูดซึมน้ำ หลังจากปล่อยให้แห้งทิ้งไว้ให้เซตตัวตามเวลาที่กำหนดระหว่าง 10-20 นาที โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยรอบ และชนิดของวัสดุปิดผิว การปล่อยให้กาปูเซตตัวก่อนติดตั้งวัสดุนั้น จะช่วยให้การติดของวัสดุในช่วงเริ่มต้นดีขึ้น ควรตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่ามีการติดหลังวัสดุอย่างทั่วถึง

กำจัดฟองอากาศ ด้วย cork board หรือ rubbing tool ในขณะที่กาปูยังเปียกอยู่ และทำการกลิ้งทับด้วยลูกกลิ้งที่มีน้ำหนัก (68 กก.) กลิ้งลงบนวัสดุปิดผิวในหลายๆทิศทางให้ทั่วพื้นที่ เพื่อให้ด้านหลังของวัสดุสัมผัสกับกาปูได้อย่างทั่วถึง

ปล่อยให้กาปูแห้งเต็มที่ประมาณ 48 ชม. ที่อุณหภูมิ 20°C ก่อนการทำความสะอาดด้วยน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทผลิตภัณฑ์	Acrylate dispersion
ระยะเวลาการเซตตัวของกาปู ก่อนการติดตั้ง:	ประมาณ 10-20 นาที
ระยะเวลาการทำงาน;	ประมาณ 20 - 30 นาที
สารทำความสะอาด:	น้ำ (ก่อนที่กาปูเริ่มแห้ง)
ระยะเวลาการเก็บรักษา:	12 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง

ขนาดบรรจุ

บรรจุในถังขนาด 14 กก.

การเก็บรักษา

ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และทำการป้องกันจากอุณหภูมิเยือกแข็ง เมื่อเก็บรักษาตามคำแนะนำข้างต้น และยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน

ปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย ต่อผลิตภัณฑ์ 1 ถัง (14 กก.) คือ 41 ตร.ม. (ประมาณ 250 - 550 กรัม/ตร.ม.) ปริมาณการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการติดตั้ง รวมถึงความเรียบและการดูดซึมน้ำของพื้นผิว

ARDEX AF 2365

Universal Flooring Adhesive

กาปูพื้นอเนกประสงค์

ชนิดของวัสดุปูพื้น	ขนาดเกรียง	ปริมาณการใช้งาน
พื้น CV	 A1	สูงสุดถึง 56 ตร.ม.
กระเบื้องยาง, PVC, CV และยาง	 A2	สูงสุดถึง 47 ตร.ม.
พื้นชนิดผ้าทอ	 B1	สูงสุดถึง 35 ตร.ม.
Textile and woven Floor coverings with heavy structured backing fibre bonded	 B2	สูงสุดถึง 28 ตร.ม.

ประเภทของวัสดุปิดผิว	ระยะเวลาเซ็ตตัวของกาปูก่อนการติดตั้ง	Working Time	Open Time
Vinyl Sheet/ CV	10-20 นาที	สูงถึง 40 นาที	สูงถึง 50 นาที
LVT	10-20 นาที	สูงถึง 30 นาที	สูงถึง 40 นาที
ยาง หนาถึง 2.5 มม.	5-10 นาที	สูงถึง 15 นาที	สูงถึง 20 นาที
ไลโนเลียม	5-10 นาที	สูงถึง 10 นาที	สูงถึง 15 นาที
Textile	0-10 นาที	สูงถึง 25 นาที	สูงถึง 25 นาที

ข้อควรระวัง

ARDEX AF 2365 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเป็นอันตรายเมื่อใช้งานทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อน ผลิตภัณฑ์แห้ง กรณีที่เข้าตา ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างระมัดระวังและปรึกษาแพทย์ หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ให้รีบไปพบแพทย์ ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ isothiazolones อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จาก www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบตราสารการณืหน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

กันยายน 2560