



ARDEX AF 460 MS

Elastic SMP Wood Adhesive

กาว Silane Modified สำหรับปูพื้นไม้ และปาร์เก้

กาวสำหรับปูปาร์เก้ สูตร Silane Modified

เนื้อกาวข้น สามารถปูบนพื้นผิวที่ดูดซึมสูงได้

มีแรงยึดเกาะสูงทันทีหลังติดตั้ง

ชนิดส่วนผสมเดี่ยว พร้อมใช้งาน

ปราศจากตัวทำละลาย



บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX AF 460 MS

Elastic SMP Wood Adhesive กาว Silane Modified สำหรับปูพื้นไม้ และปาร์เก้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX AF 460 MS เป็นกาวปูพื้นไม้ปาร์เก้ ชนิดส่วนผสมเดี่ยว ง่ายต่อการใช้งาน มีส่วนผสม Silane modified polymer ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยกาวจะแข็งตัวจากการทำปฏิกิริยากับความชื้น เช็ดตัวทันทีที่ติดตั้งวัสดุ สร้างแรงยึดเกาะได้ไว เช็ดทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นคราบเมื่อเปื้อนผิวหน้าไม้ ปลอยสารระเหยในปริมาณต่ำ (EC1 ตามมาตรฐาน EMICODE license) ปราศจากสารทำลาย (Solvent Free)

ลักษณะการใช้งาน

- On-edge lamella parquet
- Oakstrip
- Multi-layer parquet
- แผ่นดูดซับเสียง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่ต้องการจะติดตั้งต้องได้ระดับ แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ปราศจากความชื้น รอยแตก ร้าว สิ่งสกปรก และวัสดุเคลือบผิวหน้าต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลุดร่อนของพื้นผิว พื้นผิวดังกล่าวควรทนต่อแรงกดทับและแรงดึงได้ดี หากต้องการทารองพื้น แนะนำให้ใช้ ARDEX PU 30 ทาเป็นชั้นบางๆ สำหรับงานปูปาร์เก้ขนาดใหญ่ รวมถึงพื้นผิวที่ไม่ได้ระดับ ควรทำการปรับพื้นผิวให้เรียบได้ระดับก่อนด้วยปูนปรับระดับที่เหมาะสม

เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตจนปราศจากฝุ่นแล้ว สามารถติดตั้งปาร์เก้ด้วยกาว ARDEX AF 460 โดยตรึงบนที่อปิ้งได้ หากพื้นผิวเป็นพื้นยางควรเทปูนปรับระดับหนา 2 มิลลิเมตรก่อนเพื่อเตรียมพื้น

การใช้งาน

ใช้เกรียงปาดกาวลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ให้ทั่วและสม่ำเสมอ กาวจะเช็ดตัวทันทีที่ทาและมีระยะเวลาการทำงาน 40 นาที เคาะวัสดุปูพื้นเบาๆให้ทั่วเพื่อให้ด้านหลังของวัสดุสัมผัสกับพื้นผิวและกาวได้อย่างทั่วถึง ใช้เกรียงปาดกาวส่วนเกินออก วัสดุให้สวยงามไร้รอยต่อ

หมายเหตุ:

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยารองพื้นสูตรน้ำก่อนการติดตั้ง ARDEX AF 460 และให้ติดตั้งวัสดุตกแต่งตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ควรทำงานในสภาวะอุณหภูมิมากกว่า 18 °c และ ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 75%

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆทันทีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือแวกซ์ หากใช้ผลิตภัณฑ์ไม่หมดถัง ควรใช้

ฟอยล์ปิดครอบกาวไว้ตามเดิมและปิดฝาให้แน่น

ระยะเวลาแห้งตัว

สำหรับการปูไม้ปาร์เก้ สามารถเดินบนพื้นได้หลังจากติดตั้งเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความชื้นระเหยออกจนหมดก่อนสามารถตกแต่งพื้นไม้ที่ปูไว้หลังทิ้งกาวให้แห้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ปริมาณการใช้งาน

On-edge lamella	800-1000 g/m ²
แผ่นดูดซับเสียง	800-1500 g/m ²
Oakstrip และ Multi-layer parquet	900-1000 g/m ²
Multi-layer parquet แผ่นใหญ่	900-1000 g/m ²

ปริมาณการใช้งานของกาวขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียง โดยเลือกขนาดเกรียงจากชนิดวัสดุตกแต่งและสภาวะพื้นผิว ควรใช้เกรียงขนาดใหญ่หากพื้นผิวเดิมมีรูพรุนและมีผิวขรุขระ

ข้อมูลทางเทคนิค

เบสผลิตภัณฑ์	Silane modified polymer
สภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงาน	
อุณหภูมิ	ไม่ต่ำกว่า 18 °c
ความชื้นสัมพัทธ์	ไม่เกิน 75%
ระยะเช็ดตัวของกาวก่อนปูวัสดุ	เช็ดตัวทันทีที่ติดตั้ง
ระยะเวลาทำงาน	40 นาทีโดยประมาณ
การทำความสะอาด:	สามารถล้างออกได้โดยใช้น้ำมันหรือแวกซ์ก่อนกาวแห้งตัว
ระยะเวลาแห้งตัว	24 ชั่วโมง

การบรรจุ

ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ปราศจากความชื้น ปิดฝาให้แน่นหลังใช้งานเสร็จ หากยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 12 เดือนนับจากวันผลิต

ARDEX AF 460 MS

Elastic SMP Wood Adhesive กาว Silane Modified สำหรับปูพื้นไม้ และปาร์เก้

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากเด็กเอื้อมถึง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตาและผิวหนังโดยตรง ระหว่างการติดตั้งควรจัดให้มีการระบายอากาศในที่ทำงานอย่างเหมาะสม

สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบตราสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้องทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ :

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

กันยายน 2559