



ARDEX E 25

Synthetic Resin Dispersion

สารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนปรับระดับ

ปรับปรุงคุณสมบัติให้กับมอร์ต้า และปูนปรับระดับ เพื่อรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการสั่นไหวได้มากขึ้น

ปราศจากตัวทำละลาย

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX E 25

Synthetic Resin Dispersion สารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนปรับระดับ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX E 25 เป็นน้ำยาสีขาวขุ่น เมื่อผสมกับปูนปรับระดับของอาร์เด็กซ์จะทำให้มีความแข็งแรงสูงขึ้น ทำให้สามารถรองรับการสัญจรสูงๆ ได้

ลักษณะการใช้งาน

ARDEX E 25: ใช้เป็นน้ำยาผสมมอร์ตาร์

ARDEX E 25 ที่เจือจางแล้ว ใช้ผสมแทนน้ำ เมื่อผสมกับปูนปรับระดับพื้นของอาร์เด็กซ์

ผสมปูนปรับระดับอาร์เด็กซ์ในอัตราส่วนปกติ กับ ARDEX E 25 ที่เจือจางในอัตราส่วน ARDEX E 25 1 ส่วน กับน้ำ 2.5 - 5 ส่วน โดยปริมาตร (อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับการใช้งาน) ARDEX E 25 ใช้ผสมสำหรับทอปปิงที่ต้องการความแข็งแรงที่สูงขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น และ เพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้า สำหรับบริเวณที่มีการสัญจรสูง แนะนำให้ใช้กับพื้นที่ต่อไปนี้:

1. บริเวณที่ต้องการความแข็งแรงมากกว่าปกติ และความทนทานต่อการขัดสี เช่น บริเวณที่มีการสัญจรสูง มีรถวิ่ง หรือพื้นที่ที่มีการขนถ่ายสินค้า (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1:2.5 ส่วน)
2. กรณีที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ ก่อนการปูวัสดุทับหน้า (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1:2.5 ส่วน)
3. งานซ่อมแซมชั้นบนไค (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1 : 2.5 ส่วน)
4. ใช้สำหรับทอปปิงพื้นก่อนการทาสี และการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ และก่อนการปูพื้นปาร์เก้หรือยาง (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1 : 2.5 ส่วน)
5. สำหรับพื้นอาคารที่มีการวางระบบทำความร้อน และใช้ระบบทำความร้อนใต้พื้น โดยต้องปิดระบบทำความร้อน ก่อนการทำทอปปิงประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อทำให้พื้นเย็นลง (อุณหภูมิห้อง) และปล่อยทิ้งไว้อีก 48 ชั่วโมง ที่ความหนา 5 มิลลิเมตร จึงค่อยเปิดระบบทำความร้อน ควรระวังไม่ให้ปูนแห้งตัวเร็วเกินไป (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1 : 2.5 ส่วน)
6. สำหรับงานปรับระดับบนผิวไม้และผิวโลหะ (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1 : 2.5 ส่วน)
7. ใช้กับปูนปรับระดับบนผลิตภัณฑ์ป้องกันความชื้นของอาร์เด็กซ์ และรองพื้นด้วย ARDEX P 82 สำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น พรอม และกระเบื้องเซรามิก (ARDEX E 25 ต่อน้ำ = 1 : 4.5 ส่วน)

วิธีการผสม

อัตราส่วนการผสม ARDEX K 15 เพื่อปรับระดับบนผลิตภัณฑ์ป้องกันความชื้นของอาร์เด็กซ์:

- ผสม ARDEX E 25 ปริมาณ 1 ลิตรกับน้ำ 4.5 ลิตร ต่อปูน ARDEX K 15 ปริมาณ 20 กิโลกรัม

อัตราส่วนการผสม ARDEX K 15 เพื่อปรับระดับบนผิวไม้ โลหะ อีพ็อกซี่ ระบบพื้นทำความร้อน พื้นที่ที่ต้องการมีการสัญจรประเภั

ทล้อ ปาร์เก้ และพื้นยาง:

- ผสม ARDEX E 25 ปริมาณ 1.6 ลิตรกับน้ำ 4 ลิตร ต่อปูน ARDEX K 15 ปริมาณ 20 กิโลกรัม

การบรรจุ

ARDEX E 25 บรรจุในถัง 5 ลิตร

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ควรเก็บรักษาในที่แห้ง เย็น แสงแดดส่องไม่ถึง หากยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันผลิต

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้องทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandar Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

มกราคม 2559