



ARDEX CA 20 P

Multipurpose Construction Adhesive and Sealant

กาวและวัสดุอุดรอยต่ออเนกประสงค์

สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกอาคาร สำหรับการซ่อมแซมชั่วคราว

ใช้งานได้หลากหลายประเภท - ยึดเกาะกับวัสดุได้หลายชนิด รวมถึงโลหะ กระจก ไม้ เซรามิก และพลาสติก

สำหรับงานขยายแนว expansion และ connection joints

ยึดหยุ่นดีเยี่ยม

แรงยึดเกาะสูง ตั้งแต่เริ่มติดหรือทาแล้ว

ไม่มีกรด มีฤทธิ์เป็นกลาง - ปราศจากตัวทำละลาย น้ำ และไอโซไซยาเนต

ทาสีทับได้

ไม่หดตัวเมื่อแห้ง

ส่วนผสมเดียว (Silane Modified Polymer - SMP)

สำหรับพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณสารระเหยต่ำ - มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน Green Star IEQ-13 จาก Green Building Council ประเทศออสเตรเลีย

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ควรใช้งานในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ถูกดวงตาและผิวหนัง หากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่แห้งสัมผัสกับดวงตา
รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์

ARDEX CA 20 P

Multipurpose Construction Adhesive and Sealant

กาวและวัสดุอุดรอยต่ออเนกประสงค์

กรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง เช็ดออกด้วยผ้าแห้งก่อน จากนั้นล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากมีอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ให้รีบย้ายไปที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี หากกินหรือกลืนผลิตภัณฑ์ ควรดื่มน้ำสะอาดปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียน และรีบไปพบแพทย์ เก็บให้พ้นมือเด็ก

สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ศึกษาได้จากคู่มือความปลอดภัย (MSDS) ได้จากเว็บไซต์ที่ www.ardex.co.th

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทวัสดุ	Silane Modified Polymer
สี	ขาว
ความถ่วงจำเพาะ	1.45 กก./ลิตร
คุณสมบัติ: ที่อุณหภูมิ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%	
อุณหภูมิขณะทำงาน	5°C - 35°C
ระยะเวลาการทำงาน/ ระยะเวลาที่ผิวหน้าแห้งตัว	ประมาณ 7-10 นาที
ระยะเวลาแห้งตัว	24 ชั่วโมง ที่ความหนา 3-4 มม.
การหดตัว	< 1%
ความทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง	-40°C ถึง 90°C (หรือทนได้ถึง 200°C ในระยะเวลา 15-20 นาที)
การขยายตัว	25%
ปริมาณการใช้งาน	30-40 มล./เมตร
ค่าความแข็ง Shore A	40
คุณสมบัติเชิงกล AS 4992	
ค่าแรงเฉือน	> 2 MPa
ค่าแรงดึง	1.0 N/mm ²

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบสถานการณ์การใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้องทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

กรกฎาคม 2554