



ARDEX WPM 265

Sheltercoat Water Based Primer

น้ำยารองพื้น สูตรน้ำ สำหรับงานกันซึม

เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับผลิตภัณฑ์เคลือบผิวสูตรน้ำได้เกือบทุกชนิด
สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีตเก่าและใหม่ ไม้ และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX WPM 265

Sheltercoat Water Based Primer น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับงานกันซึม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX WPM 265 คือ น้ำยารองพื้นอะคริลิก สีแดงอ่อน ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและผลิตภัณฑ์เคลือบผิวสูตรน้ำเกือบทุกชนิด ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคารเป็นหลัก และสามารถใช้งานภายนอกได้ด้วย

การใช้งานทั่วไป

- พื้นผิวคอนกรีตใหม่ และคอนกรีตเดิม
- ไม้
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- เป็นรองพื้นสำหรับผลิตภัณฑ์เคลือบผิวประเภทอะคริลิก

วิธีการทำงานเบื้องต้น

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทำการเคลือบควรแห้ง สะอาด แข็งแรง ไม่มีน้ำมัน หรือสิ่งสกปรก สำหรับคอนกรีตใหม่ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และผนังปูนฉาบใหม่ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะทำการรองพื้น รอยแตก ร้าว หรือรูต่างๆ ที่มีขนาดเกิน 2 มม. ควรทำการซ่อมแซมก่อนการทำงาน

การใช้งาน

ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งขนยาว หรือสเปรย์ ด้วยอัตราการใช้งานที่แนะนำ และปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่ควรใช้งาน ARDEX WPM 265 หากอุณหภูมิต่ำกว่า 10°C หรือมากกว่า 35°C

พื้นผิวที่รองพื้นไว้แล้ว ควรทำการทาเคลือบชั้นต่อไปภายในวันเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะมาจับผิวหน้า

อัตราการใช้งาน

ประมาณ 6 ตารางเมตร/ลิตร ซึ่งขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว

ขนาดบรรจุ

ถังพลาสติก 20 ลิตร

การทำความสะอาด

ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำทันที หลังจากใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ควรเก็บ ARDEX WPM 265 ที่อุณหภูมิมากกว่า 6°C (20°C) หากยังไม่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันผลิต

ข้อควรระวัง

ARDEX WPM 265 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพิษ แต่ควรหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสถูกดวงตา หรือสูดดม ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา และสวมถุงมือป้องกัน ควรมีการระบายอากาศที่ดี หากผลิตภัณฑ์กระเด็นใส่ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากยังเกิดอาการระคายเคือง ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบตราสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

มกราคม 2559