



ARDEX P 82

Synthetic Resin Based Primer

น้ำยารองพื้นสูตรเรซินสังเคราะห์

ปราศจากสารทำลาย

สามารถใช้งานแทนน้ำยาทารองพื้นอีโพรินได้

ไม่ติดไฟ

ปลอดภัย

ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

เหมาะสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ ปราศจากคราบ

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX P 82

Synthetic Resin Based Primer น้ำยารองพื้นสูตรเรซินสังเคราะห์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ARDEX P 82 สูตรเรซินสังเคราะห์ชนิดสองส่วนผสม ประกอบไปด้วย ส่วนผสม A ซึ่งเป็นน้ำยาสีแดงอ่อน และส่วนผสม B เป็นน้ำยาสีขาว หลังทำการผสมทั้งสองพาร์ทเข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 แล้ว ส่วนผสม ARDEX P 82 จะมีน้ำหนัก 1 กก./ลิตรโดยประมาณและมีค่า pH เท่ากับ 11

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์จะทาปฏิกิริยา สามารถสร้างแรงยึดเกาะที่ติดบน พื้นผิวที่เรียบหรือพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง และพื้นผิวควรแข็งแรง สะอาดแห้ง ปราศจากสิ่งสกปรก น้ำมัน สารเคลือบผิวต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน

ARDEX P 82 ใช้สำหรับรองพื้นและประสานคอนกรีต เหมาะสำหรับ พื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงและปราศจากฝุ่นก่อนเทพื้นปรีระดับ เช่น พื้นผิวเหล็ก ไม้ ผนังไม้ พื้นหินขัด หินทราย พื้นที่ทำสีไว้แล้ว พื้น กระเบื้องเคลือบ เป็นต้น ARDEX P 82 ปราศจากสารทำลาย ไม่ ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก คราบขาว และวัสดุที่ไม่ติดแน่นออกให้หมด พื้นผิวต้องเรียบ ปราศจากรอยแตกและหลุมต่างๆ ทำการขัดสารคงค้างต่างๆบนพื้นผิวออกให้หมด

การผสม

ผสมส่วนผสม A และ ส่วนผสม B เข้าด้วยกัน ในอัตราส่วน 1:1 จนได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน สีแดงอ่อน ควรใช้งานทันทีหลังผสม โดยผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการทำงาน 60 นาที ที่อุณหภูมิมากกว่า 20°C

วิธีการทำงาน

ทาน้ำยา ARDEX P 82 ที่ผสมแล้วเป็นชั้นบางๆลงบนพื้นผิวโดยใช้ลูกกลิ้งขนสั้น ไม่ควรใช้ไม้ม็อบหรือสเปรย์ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์เป็นอันตราย และควรทาน้ำยาให้ทั่วถึงทั้งบริเวณพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดน้ำยาส่วนเกินออกด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง โดยเฉพาะแนวร่องต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งจนน้ำยากลายเป็นฟิล์มใส ก่อนการเทพื้นปรีระดับทับหน้าในลำดับต่อไป

ควรทิ้ง ARDEX P 82 ให้แห้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นผิว อุณหภูมิและการระบายอากาศ

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆทันทีด้วยน้ำที่ที่เสร็จงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน

การบรรจุ

บรรจุเป็นชุด ขนาด 6 กิโลกรัม

อายุการใช้งาน

หากยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ ARDEX P 82 มีอายุการใช้งานไม่เกิน 12

เดือนนับจากวันผลิต

ปริมาณการใช้งาน

5 -10 ตารางเมตร/ลิตร ขึ้นกับสภาพพื้นผิวเดิม (1 ลิตร = 1 กก.)

ข้อควรระวัง

เมื่อผลิตภัณฑ์โดนผิวหนัง เข้าตา ปากหรือจมูก โปรดล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการกลืนผลิตภัณฑ์ หากกลืนควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุด ณ เว็บไซต์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้องทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandar Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

มกราคม 2559